



SUPREME

Propiedades	Norma	Unidades	Resultado
-------------	-------	----------	-----------

DESCRIPCIÓN

Acabado	X PUR scuff-resistant surface		
Reverso	Sistema de espuma combinado		
Espesor	EN ISO 24346	mm	6,7
Capa superior	EN ISO 24340	mm	0,9
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3600
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Longitud standard de bobina	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

CLASIFICACIÓN

Descripción del producto	Pavimento vinílico deportivo EN 14904 (categoría P1)		
Aislamiento acústico	EN ISO717-2	dB	22
Resistencia térmica	-	m ² K/W	0,07
Calsificación al fuego	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Eisión de formaldehído	-	-	Sin formaldehído
Pentachlorophenol	-	-	Sin pentachlorophenol

PROPIEDADES DEPORTIVAS

Resistencia al deslizamiento	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	≥ 25 (P1)
Deformación vertical	EN 14809	mm	1,08
Rebote de balón	EN 12235	%	97
Clasificación del brillo	EN 2813	%	< 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia a las marcas	EN 1516	mm	<0,5
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia del color a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

OTROS

1360	1596	2089	3338	6115	6170		
6470	7143	7483	7539	1171	2000	2209	2519

Límite de garantía 15 años

Facilidad de limpieza

Tratamiento antimicrobios

Características medioambientales

Renovación periódica no necesaria; Libre de disolventes y metales pesados



GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
 H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
 mail@graboplast.hu www.graboplast.hu